

## Masterfil

## Brildor S.L.

P.I. Benimarfull – Constitució 7 E-03827 Benimarfull Alicante · Spain

## www.brildor.com

General +34 966 516 572 / masterfil@brildor.com Producción +34 966 544 154 / fabrica@brildor.com Fax +34 965 531 412

Ficha Técnica de Artículo		
Marca / Artículo	Masterfil	
	PS <b>100/2</b>	
Descripción	Poliéster 100% hilado en proceso algodonero	
Título Nominal / Cabos	62/2	Ne
	105/2	Nm
	190(2)	dTex
Título Real / Cabos	48.895	M/Kg
	204(2)	dTex
Tipo de Fibra	Penfiber T333	
Resistencia	632,73	cN
CV	8,82	%
Tenacidad	32,61	RKM
CV	8,82	%
Elongación	13,28	%
Encogimiento en Seco (180°C, 15 Min)	4,92	%
Retorsión	970 Z	Tpm
Neps (200%)	0	/ 1.000 m
Puntos Gruesos (+50%)	14	/ 1.000 m
Puntos Finos (+50%)	0	/ 1.000 m

Los sistemas de medición han sido adaptados para tener en cuenta las propiedades específicas de los hilos de coser. Si bien los datos proporcionados han sido elaborados con la intención de que sean lo mas fidedignos que nos sea posible, no constituyen una responsabilidad equivalente a un control de entrada de productos. En algunos casos los datos facilitados han sido transcritos directamente de las fichas técnicas de nuestros proveedores.

